

明 細 書

積層型正特性サーミスタおよびその設計方法

技術分野

- [0001] この発明は、積層型正特性サーミスタおよびその設計方法に関するもので、特に、チタン酸バリウム系半導体セラミックを用いて構成される積層型正特性サーミスタおよびその設計方法に関するものである。

背景技術

- [0002] チタン酸バリウム(BaTiO_3)系半導体セラミックは、正特性サーミスタを構成するために広く用いられている。このような正特性サーミスタの用途拡大のため、その低抵抗化が積極的に進められている。低抵抗化を図るため、用いられる BaTiO_3 系半導体セラミックについて、比抵抗のより低い材料の開発に加えて、正特性サーミスタを積層化する試みもなされている(たとえば、特許文献1参照)。
- [0003] 図1は、この発明にとって興味ある正特性サーミスタを示す断面図である。図1には、積層化された、すなわち積層型の正特性サーミスタ1が示されている。
- [0004] 図1を参照して、積層型正特性サーミスタ1は、正の抵抗温度特性を示す BaTiO_3 系半導体セラミックからなる複数の積層されたセラミック層2と、セラミック層2間の複数の界面にそれぞれ沿って形成された内部電極3とからなる、積層構造を有する素子本体4を備えている。
- [0005] また、素子本体4の両端部には、外部電極5がそれぞれ形成されている。上述した内部電極3は、一方の外部電極5に電氣的に接続されるものと他方の外部電極5に電氣的に接続されるものとが積層方向に関して交互に配列されている。
- [0006] 上述した積層型正特性サーミスタ1において、内部電極3は、多くの場合、ニッケルを含んでいる。なぜなら、ニッケルは比較的安価であるとともに、セラミック層2に対してオーミック性を与えることができるからである。
- [0007] また、外部電極5は、たとえば銀を導電成分として含んでいる。
- [0008] このような積層型正特性サーミスタ1を製造するため、次のような工程が実施される。

。

- [0009] まず、セラミック層2となるべきものであって、 BaTiO_3 系半導体セラミックのためのセラミック原料粉末を含むセラミックグリーンシートが用意される。
- [0010] 次に、セラミックグリーンシート上に、内部電極3となるニッケルを含む導電性ペーストからなる膜が印刷法等によって形成される。
- [0011] 次に、導電性ペースト膜が形成された複数のセラミックグリーンシートを積み重ねるとともに、その上下に、導電性ペースト膜が形成されていない保護用のセラミックグリーンシートを積み重ね、これらセラミックグリーンシートを圧着し、その後、必要に応じて、所定の寸法にカットされる。これによって、素子本体4の生の状態のものが得られる。
- [0012] 次に、上述した内部電極3のための導電性ペースト膜に含まれるニッケルが酸化されない還元性雰囲気中で、生の素子本体4が焼成される。これによって、セラミック層2となるセラミックグリーンシートが焼結するとともに、内部電極3となる導電性ペーストが焼結される。
- [0013] 次に、外部電極5を形成するため、焼結後の素子本体4の両端部上に、たとえば銀を含む導電性ペーストが付与され、大気中において、これが焼き付けられる。
- [0014] 上述の焼付け工程は、焼結後の素子本体4に対する再酸化処理を兼ねるもので、これによって、セラミック層2にサーミスタ特性が与えられる。
- [0015] このようにして、積層型正特性サーミスタ1が得られる。
- [0016] 上述したような積層型正特性サーミスタ1によれば、素子本体4を積層構造とすることにより、セラミック層2の1層あたりの厚みが薄くなり、それによって、低抵抗化が図られる。
- [0017] しかしながら、従来、セラミック層2の各々の厚みを薄くしても、実際には、計算どおりに低抵抗化できないという問題に遭遇することがある。
- [0018] 図1を参照しながら具体的に説明すると、平面寸法が $2.0\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ の素子本体4において、厚み $100\mu\text{m}$ のセラミック層2を10層積層した場合に、 2Ω の室温抵抗が得られたとする。これに対して、セラミック層2の厚みを $1/10$ の $10\mu\text{m}$ とし、10倍の100層積層した場合、計算上では、 0.02Ω の室温抵抗が得られるはずであるが、実際には、 0.28Ω 程度しか得られないことがある。

[0019] また、上述のように計算値からずれる傾向は、セラミック層2の厚みが18 μ m以下になるほど顕著に現れる。そのため、セラミック層2を薄層化しても、低抵抗化されないことさえある。

特許文献1:特開2002-43103号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

[0020] そこで、この発明の目的は、セラミック層の薄層化に伴い確実に低抵抗化でき、しかも積層構造から計算される抵抗値に近い抵抗値を得ることができる、積層型正特性サーミスタを提供しようとするものである。

[0021] この発明の他の目的は、上述のような要望を満たし得る、積層型正特性サーミスタの設計方法を提供しようとするものである。

課題を解決するための手段

[0022] 本件発明者は、積層型正特性サーミスタを製造するために実施される生の素子本体の焼成工程において、内部電極に含まれるニッケルが、内部電極の近傍においてセラミック層へと拡散し、この拡散したニッケルがアクセプターとして作用すること、ならびに、セラミック層が薄層化されればされるほど、内部電極近傍でのニッケルの拡散の影響が大きくなり、そのため、セラミック層が高抵抗化されることによって、積層型正特性サーミスタの低抵抗化が阻害されることを見出し、この発明をなすに至ったものである。

[0023] この発明では、簡単に言えば、セラミック層を構成するチタン酸バリウム系半導体セラミックに含まれるドナーがニッケルのアクセプターとしての作用を打ち消すことに着目して、このドナー量を所定の範囲に規定することにより、低抵抗化を阻害する要因を取り除こうとしている。

[0024] より詳細には、この発明は、正の抵抗温度特性を示すチタン酸バリウム系半導体セラミックからなる複数の積層されたセラミック層と、セラミック層間の複数の界面にそれぞれ沿って形成されかつニッケルを含む内部電極との積層構造を有する素子本体を備えた、積層型正特性サーミスタにまず向けられるものであって、上述した技術的課題を解決するため、次のような構成を備えることを特徴としている。

[0025] すなわち、内部電極間に位置するセラミック層の1層の厚みを $X[\mu\text{m}]$ とし、チタン酸バリウム系半導体セラミックに含まれるドナー量 $Y[\%]$ を(ドナー原子数/Ti原子数) $\times 100$ で表わしたとき、 $5 \leq X \leq 18$ 、かつ $4 \leq X \cdot Y \leq 10$ の条件を満たすことを特徴としている。

[0026] この発明は、また、正の抵抗温度特性を示すチタン酸バリウム系半導体セラミックからなる複数の積層されたセラミック層と、セラミック層間の複数の界面にそれぞれ沿って形成されかつニッケルを含む内部電極との積層構造を有する素子本体を備えた、積層型正特性サーミスタの設計方法にも向けられる。

[0027] この発明に係る積層型正特性サーミスタの設計方法は、セラミック層の厚み $X[\mu\text{m}]$ を、 $5 \leq X \leq 18$ の条件を満たすように決定する工程と、チタン酸バリウム系半導体セラミックに含まれるドナー量 $Y[\%]$ ($Y = \text{ドナー原子数} / \text{Ti原子数} \times 100$)をセラミック層の厚み X に応じて $4 \leq X \cdot Y \leq 10$ の条件を満たすように決定する工程とを備えることを特徴としている。

発明の効果

[0028] 以上のように、この発明に係る積層型正特性サーミスタによれば、あるいはこの発明に係る設計方法に従って製造された積層型正特性サーミスタによれば、セラミック層の薄層化に伴い確実に低抵抗化でき、しかも積層構造から計算される抵抗値に近い抵抗値を得ることができる。

図面の簡単な説明

[0029] [図1]図1は、この発明にとって興味ある積層型正特性サーミスタ1を示す断面図である。

符号の説明

- [0030]
- 1 積層型正特性サーミスタ
 - 2 セラミック層
 - 3 内部電極
 - 4 素子本体

発明を実施するための最良の形態

- [0031] この発明を、その実施形態に従って説明するため、前述した図1を再び参照する。すなわち、図1は、この発明の一実施形態による積層型正特性サーミスタ1を示す図でもある。したがって、図1を参照して前述した積層型正特性サーミスタ1の構造および製造方法に関する説明は、基本的には、この発明の実施形態の説明において援用することができるので、重複する説明は省略する。
- [0032] 図1を参照して、この発明は、まず、セラミック層2の1層の厚み $X[\mu\text{m}]$ が $5 \leq X \leq 18$ の条件を満たす場合に適用される。すなわち、セラミック層2の1層の厚み X が $5\mu\text{m}$ 以上かつ $18\mu\text{m}$ 以下の場合に適用される。
- [0033] 上述のような積層型正特性サーミスタ1において、セラミック層2を構成する BaTiO_3 系半導体セラミックに含まれるドナー量 $Y[\%]$ を(ドナー原子数/Ti原子数) $\times 100$ で表わしたとき、 $4 \leq X \cdot Y \leq 10$ の条件を満たすようにされる。簡単に言えば、セラミック層2の厚み X を薄くするに従って、ドナー量 Y を増すようにされる。
- [0034] 上述した $4 \leq X \cdot Y \leq 10$ の条件は、後述する実験例によって得られた結果に基づいて求められたものである。この実験例からわかるように、 $4 \leq X \cdot Y \leq 10$ の条件を満たすように、ドナー量 Y を多めとすることによって、セラミック層に拡散したニッケルのアクセプターとしての作用を効果的に打ち消すことができ、セラミック層2の厚み X を $18\mu\text{m}$ 以下に薄くした場合に低抵抗化しにくくなるという問題を解決することができる。
- [0035] $4 \leq X \cdot Y \leq 10$ の条件を外れて、ドナー量 Y が過剰になると、セラミック層2においてサーミスタ特性すなわち抵抗が正の温度係数を持つという特性が低下してしまう。他方、ドナー量 Y が $4 \leq X \cdot Y \leq 10$ の条件より少ないと、ニッケルのアクセプターとしての作用を十分に打ち消すことができず、低抵抗化が困難になる。
- [0036] なお、 BaTiO_3 系半導体セラミックに含まれるドナーとしては、たとえば、La、Smなどの希土類元素、あるいはNb、Sbなどの5価元素などがある。
- [0037] 次に、この発明の範囲を求めるために実施した実験例について説明する。
- [0038] なお、この実験例では、Niを含む内層とAgを含む外層とからなる外部電極を備える積層型正特性サーミスタを作製した。
- [0039] まず、 BaCO_3 、 TiO_2 および Sm_2O_3 の各粉末を出発原料として、表1に示すような種々のドナー量 $Y[\%]$ を有する BaTiO_3 系半導体セラミックを得るため、 $(\text{Ba}_{1-z}\text{Sm}_z)\text{Ti}$

O₃における「Z」を種々に異ならせた調合比をもって、上述した出発原料を調合した。

[0040] 次に、上述のように調合された各試料に係る出発原料粉末に、純水を加えて、ジルコニアボールとともに5時間混合粉碎処理を実施し、乾燥工程の後、各出発原料粉末を1150℃の温度で2時間仮焼した。

[0041] 次に、得られた仮焼粉に、有機バインダ、分散剤および水を加えて、ジルコニアボールとともに数時間混合処理を実施し、得られたスラリーをシート状に成形することによって、セラミックグリーンシートを得た。この工程において、セラミックグリーンシートとして、焼成後の厚みXが表1に示す値となるように、種々の厚みのものを作製した。

[0042] 次に、セラミックグリーンシート上に、印刷法によって、ニッケルを含む導電性ペーストを付与し、内部電極となる導電性ペースト膜を形成した。

[0043] 次に、導電性ペースト膜がセラミックグリーンシートを介して互いに対向するように、複数のセラミックグリーンシートを積み重ねるとともに、その上下に、内部電極となる導電性ペースト膜が形成されていない保護用のセラミックグリーンシートを積み重ね、これらを圧着し、次いで、焼成後の寸法で2.0mm×1.25mmとなるようにカットして、生の素子本体を得た。

[0044] 上述の生の素子本体を得る工程において、表1に示したすべての試料について、焼成後の厚みが1.2mmとなるように、各試料において用いられたセラミックグリーンシートの厚みに応じて積層数を変更した。

[0045] 次に、生の素子本体の両端部上に、ニッケルを含む導電性ペーストを付与し、乾燥させた。

[0046] 次に、生の素子本体を、H₂/N₂=3%の還元性雰囲気下において1170℃の温度で焼成した。これによって、生の素子本体を構成するセラミックグリーンシートおよび導電性ペースト膜が焼結し、セラミック層および内部電極からなる焼結後の素子本体が得られ、また、生の素子本体の両端部上に付与された導電性ペーストが焼結し、外部電極のための焼結後の内層が得られた。

[0047] 次に、焼結後の素子本体の両端部上に形成された外部電極のための内層上に、銀を含む導電性ペーストを付与し、乾燥させ、大気中において700℃の温度でこれを焼き付けた。これによって、外部電極のための外層が得られた。また、同時に、セラ

ミック層が再酸化処理され、サーミスタ特性がセラミック層に与えられた。

[0048] このようにして得られた各試料に係る積層型正特性サーミスタについて、表1に示すように、室温抵抗値およびサーミスタ特性を4端子法によってそれぞれ測定した。

[0049] なお、表1には、室温抵抗値のほかに、室温抵抗の計算値および室温抵抗値の計算値に対する比も示されている。計算値は、表1に示した各試料のBaTiO₃系半導体セラミックの組成をもってセラミック層を厚み100 μmというように十分に厚い層として積層した場合の比抵抗値から、各試料における厚みにした場合に得られる値を計算によって求めたものである。

[0050] また、表1に示したサーミスタ特性は、250℃の温度下で測定した抵抗値 R_{250} と25℃の温度下で測定した抵抗値 R_{25} との比率 R_{250}/R_{25} を求め、その対数 $\log(R_{250}/R_{25})$ から、比率 R_{250}/R_{25} の桁数を求めたものである。

[0051] [表1]

試料番号	Y [%]	厚みX [μm]	X・Y	室温抵抗値 [Ω]	計算値 [Ω]	計算値との比	サーミスタ特性 log(R_{250}/R_{25})
* 1	0.15	15	2.3	0.8	0.197	4.1	3.5桁
* 2	0.2	15	3	0.5	0.141	3.6	3.6桁
3	0.27	15	4	0.3	0.113	2.7	3.5桁
4	0.4	15	6	0.23	0.118	1.9	3.4桁
5	0.67	15	10	0.23	0.124	1.9	3.3桁
* 6	0.8	15	12	0.35	0.129	2.7	2.7桁
* 7	0.24	25	6	0.6	0.359	1.7	3.5桁
8	0.33	18	6	0.29	0.162	1.8	3.5桁
9	0.4	15	6	0.23	0.118	1.9	3.4桁
10	0.6	10	6	0.12	0.055	2.2	3.4桁
11	0.86	7	6	0.07	0.028	2.5	3.3桁
12	1.2	5	6	0.04	0.015	2.7	3.2桁
* 13	1.5	4	6	0.03	0.010	3.0	2.8桁

[0052] 表1において、試料番号に*を付したものは、この発明の範囲外のものである。

[0053] 表1において、室温抵抗値が0.3 Ω以下であり、計算値との比が3.0より小さく、さらに、サーミスタ特性が3.0桁以上のものを、この発明の範囲内の試料としている。

[0054] 表1に示した結果から、いずれの試料であっても、室温抵抗値は計算値より高い値を示しているが、この発明の範囲内にある試料によれば、薄層化により、計算値により

近い値をもって低抵抗化できることがわかる。

[0055] また、表1において、試料間の比較を容易にするため、「厚みX [μm]」が「15」というように同じである試料が、試料1〜6のグループとして表示され、「X・Y」が「6」というように同じである試料が、試料7〜13のグループとして表示されている。なお、このような試料のグループ化の結果、試料1〜6のグループに属する試料4と試料7〜13のグループに属する試料9とは、互いに同じものとなっている。

[0056] 試料7〜13の間で比較すると、これらは「X・Y」が互いに同じであるが、厚みXについては、試料7では25 μm 、試料8では18 μm 、試料9では15 μm 、試料10では10 μm 、試料11では7 μm 、試料12では5 μm 、試料13では4というように、試料7〜13の順序でより薄層化されている。このような場合において、試料8以降のように、特に、厚みXが18 μm 以下とされたとき、厚みXがより薄くなるほど、計算値との比がより大きくなり、室温抵抗値が計算値からより大きくずれる傾向があるが、「X・Y」が $4 \leq X \cdot Y \leq 10$ の条件を満たしているので、計算値との比を比較的強く保ちながら、薄層化に伴い、順調に低抵抗化することが可能になる。

[0057] 他方、試料1〜6の間で比較すると、これらは「厚みX」が互いに同じであるが、ドナー量「Y」を互いに異ならせることによって、「X・Y」については、試料1では2.3、試料2では3、試料3では4、試料4では6、試料5では10、試料6では12というように、試料1〜6の順序でより大きくなるようにされている。このような場合において、試料3〜5のように、「X・Y」が $4 \leq X \cdot Y \leq 10$ の条件を満たしているとき、計算値との比を3.0より小さく保ちながら、低抵抗化することが可能になる。

[0058] なお、厚みXが18 μm を超えると、計算値との比を小さくすることができるが、たとえば試料7のように、室温抵抗値自体が0.3 Ω を超える0.6 Ω となり、十分な低抵抗化が不可能であるという問題がある。また、厚みXが5 μm 未満になると、X・Yの値を $4 \leq X \cdot Y \leq 10$ の範囲内としても、たとえば試料13のように、良好なサーミスタ特性が得られなくなる。

[0059] 以上説明した実験例の結果から、セラミック層の1層の厚みX [μm]を $5 \leq X \leq 18$ としたとき、セラミック層を構成するBaTiO₃系半導体セラミックに含まれるドナー量Y [%]が $4 \leq X \cdot Y \leq 10$ の条件を満たすようにすれば、セラミック層の薄層化に伴い確実に

に低抵抗化でき、しかも積層構造から計算される抵抗値に近い抵抗値を得ることができることがわかる。

[0060] したがって、上述のような条件は、積層型正特性サーミスタを設計する場合にも利用することができる。

[0061] すなわち、この設計方法において、セラミック層の厚み $X[\mu\text{m}]$ を $5 \leq X \leq 18$ の条件を満たす範囲で決定すれば、セラミック層を構成する BaTiO_3 系半導体セラミックに含まれるドナー量[%]をセラミック層の厚み X に応じて $4 \leq X \cdot Y \leq 10$ の条件を満たすように決定すればよい。

産業上の利用可能性

[0062] この発明は、 BaTiO_3 系半導体セラミックからなるセラミック層を備え、低抵抗化のためにセラミック層が薄層化される、積層型正特性サーミスタにおいて有利に適用される。

請求の範囲

- [1] 正の抵抗温度特性を示すチタン酸バリウム系半導体セラミックからなる複数の積層されたセラミック層と、前記セラミック層間の複数の界面にそれぞれ沿って形成されかつニッケルを含む内部電極との積層構造を有する素子本体を備えた、積層型正特性サーミスタであって、

前記内部電極間に位置する前記セラミック層の1層の厚みを $X[\mu\text{m}]$ とし、前記チタン酸バリウム系半導体セラミックに含まれるドナー量 $Y[\%]$ を(ドナー原子数/Ti原子数) $\times 100$ で表わしたとき、

$$5 \leq X \leq 18、かつ$$

$$4 \leq X \cdot Y \leq 10$$

の条件を満たす、積層型正特性サーミスタ。


- [2] 正の抵抗温度特性を示すチタン酸バリウム系半導体セラミックからなりかつ複数の積層されたセラミック層と、前記セラミック層間の複数の界面にそれぞれ沿って形成されかつニッケルを含む内部電極との積層構造を有する素子本体を備えた、積層型正特性サーミスタの設計方法であって、

前記セラミック層の厚み $X[\mu\text{m}]$ を、 $5 \leq X \leq 18$ の条件を満たすように決定する工程と、

前記チタン酸バリウム系半導体セラミックに含まれるドナー量 $Y[\%]$ ($Y = (\text{ドナー原子数} / \text{Ti原子数}) \times 100$)を前記セラミック層の厚み X に応じて $4 \leq X \cdot Y \leq 10$ の条件を満たすように決定する工程と

を備える、積層型正特性サーミスタの設計方法。

[図1]



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/013316

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl⁷ H01C7/02

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl⁷ H01C7/02

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2004
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2004	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2004

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 2000-256062 A (Murata Mfg. Co., Ltd.), 19 September, 2000 (19.09.00), Full text; all drawings & DE 10008929 A1 & CN 1266269 A & KR 2000076768 A & US 6359327 B1 & TW 491821 A	1, 2
Y	JP 2002-43103 A (Murata Mfg. Co., Ltd.), 08 February, 2002 (08.02.02), Full text; all drawings (Family: none)	1, 2
P, X	JP 2004-63548 A (Murata Mfg. Co., Ltd.), 28 February, 2004 (28.02.04), Full text; all drawings (Family: none)	1, 2

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
02 December, 2004 (02.12.04)

Date of mailing of the international search report
21 December, 2004 (21.12.04)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ H01C 7/02

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ H01C 7/02

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1922-1996年
 日本国公開実用新案公報 1971-2004年
 日本国登録実用新案公報 1994-2004年
 日本国実用新案登録公報 1996-2004年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	JP 2000-256062 A (株式会社村田製作所) 200 0.09.19, 全文, 全図 & DE 10008929 A1 & CN 1266269 A & KR 2000076768 A & US 6359327 B1 & TW 491821 A	1, 2
Y	JP 2002-43103 A (株式会社村田製作所) 200 2.02.08, 全文, 全図 (ファミリーなし)	1, 2

☒ C欄の続きにも文献が列举されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)
 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの

「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

02.12.2004

国際調査報告の発送日

21.12.2004

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号 100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

重田 尚郎

5 R

9298

電話番号 03-3581-1101 内線 3565

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
P X	J P 2 0 0 4 - 6 3 5 4 8 A (株式会社村田製作所) 2 0 0 4 . 0 2 . 2 8 , 全文, 全図 (ファミリーなし)	1, 2